

试述煤中灰分的快速测定

余阳博

(贵州省煤炭产品质量检验所,贵州 六盘水 553000)

摘要: 经过实验,以标准为 GB/T 212—2008 中规定的灰分测定方法(缓慢灰化法)与灰分快速测定法进行对照,灰分快速测定法缩短了分析煤样的时间,节省电力和人力,能准确得到化验分析结果。

关键词: 快速测定法; 标准法; 灰分

中图分类号:TQ538.2

文献标识码:B

文章编号:1006-6772(2010)03-099-01

煤的灰分是煤中所有可燃物完全燃烧,煤中矿物质在一定温度下产生一系列分解、化合等复杂反应后剩下的残渣。灰分是煤中的有害物质,灰分愈高,煤的质量就愈差。灰分是煤炭产品按质论价的主要依据之一。如果按标准规定的缓慢灰化法测定灰分,时间较长,经过多次的实验,采用快速法测定灰分需要的时间短,结果准确,适应大批量的生产。

1 方法概况

1.1 标准法(缓慢灰化法)

称取粒度小于 0.2 mm 的空气干燥煤样 1.0000 g,精确到 0.0002 g,放到灰皿中,铺平,送入温度不超过 100 ℃ 的箱形电炉中,自然通风,炉门留有 15 mm 左右缝隙,用 30 min 缓慢升温到 500 ℃,在此温度下保持 30 min 后,再升温到 (815 ± 10) ℃。关上炉门并在此温度下灼烧 1 h。灰化结束后从炉中取出灰皿,放在石棉板上,在空气中冷却 5 min,然后放入干燥器中,冷却称重。计算百分含量,灰分小于 15% 时不进行检查性灼烧。

1.2 快速法

称取粒度小于 0.2 mm 的空气干燥煤样 0.5000 g(精确到 0.0002 g),放到灰皿中,铺平,送入温度不超过 100 ℃ 的箱形电炉中,自然通风,炉门留有 15 mm

左右缝隙,从低温升至 (825 ± 10) ℃。然后,关上炉门并在此温度下灼烧保温 30 min。灰化结束后从炉中取出灰皿,放在石棉板上,在空气中冷却 5 min,然后称重。

2 快速法与标准法(缓慢灰化法)的对比实验结果

选取 8 个灰分值为 12% ~ 42.98% 的煤样,分别用快速法和标准法进行对比实验,测定结果见表 1。

表 1 快速法与标准法(缓慢灰化法)的对比 %

编号	标准法 1 h	快速法 30 min	d
2001	12.63	12.58	-0.05
2002	15.78	15.74	+0.04
2003	19.62	19.68	-0.06
2004	21.22	21.19	+0.02
2005	24.55	24.58	-0.03
2006	27.45	27.41	+0.04
2007	31.36	31.31	+0.05
2008	42.98	42.99	-0.01

从表 1 中可以看出,快速法测定灰分与标准法测定灰分的结果对比,其准确度均达到国标规定的允许误差范围,快速法测定灰分,能缩短工作时间,

(下转 91 页)

收稿日期:2010-03-30

作者简介:余阳博(1982—),男,四川三台人,本科,煤质检验助理工程师,一直从事煤炭产品质量检验工作。

- 煤浆流变特性的影响 [J]. 高校化学工程学报, 2007, 21(3): 386–391.
- [5] 邱学青, 周明松, 王卫星, 等. 不同分子质量木质素磺酸钠对煤粉的分散作用研究 [J]. 燃料化学学报, 2005, 33(2): 179–183.
- [6] 潘相卿, 曾凡, 傅晓燕. 腐植酸类水煤浆添加剂性能与其级分的关系研究 (I) 分散性能与级分的关系 [J]. 煤炭转化, 1999, 22(1): 38–42.
- [7] 孙慈忠. 表面活性剂在水煤浆制浆中的应用 [J]. 技术进展, 2002(8): 17–18.
- [8] 邹立壮, 朱书全, 支献华, 等. 不同水煤浆添加剂与煤之间的相互作用规律研究——分散剂用量对水煤浆流变特性的影响 (IV) [J]. 中国矿业大学学报, 2004, 33(4): 370–374.
- [9] 宋彬彬. 褐煤低温热改质及成浆性能研究 [D]. 大连: 大连理工大学, 2008.
- [10] 但盼, 邱学青, 周明松. 温度及剪切时间对水煤浆表观粘度及流变性影响 [J]. 煤炭科学技术, 2008, 36(6): 103–106.

Study of biomass coal water slurry rheological behavior

DENG Hui, LUO Zu-yun, LIN Rong-ying, LIN Cheng

(Institute of Chemical Engineering and Technology, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China)

Abstract: Rheological behavior of biomass coal water slurry containing Fujian anthracite, water hyacinth and dispersant were described. The results illustrate that the biomass coal-water slurry made by 3% ~ 3.5% water hyacinth and 1% dispersant could be produced at acceptable viscosity within 0.8 Pa·s to 1.2 Pa·s with excellent stability. The viscosity of biomass coal water slurry increase while biomass content increasing. When 1% dispersant is added, the rheological behavior of biomass coal water slurry turn better; The viscosity of biomass coal water slurry become lower as the mixing time extended. As the temperature is under 60 °C, the viscosity of biomass coal water slurry decline. Above 60 °C the viscosity increase.

Key words: biomass coal water slurry; rheological behavior; anthracite; water hyacinth; dispersant

(上接 99 页)

减少用电量, 测定结果准确。

3 注意事项

- (1) 煤样在灰皿中要铺平, 以避免局部过厚, 否则燃烧不完全, 造成结果偏高。
- (2) 灰化过程中始终保持良好的通风状态, 使硫氧化物一经生成就及时排出, 因此要求马弗炉装有烟囱。
- (3) 在足够高(大于 800 °C)的温度下灼烧足够

参考文献:

- [1] GB/T 212—2008, 煤的工业分析方法 [S].
- [2] 李英华. 煤质分析应用技术指南 [M]. 北京: 中国标准出版社, 1999.
- [3] 白俊仁, 刘凤岐, 姚星一, 等. 煤质分析(第2版) [M]. 北京: 煤炭工业出版社, 1990.

Study of rapid determination of coal ash

YU Yang-bo

(Guizhou Agency of Quality Supervision and Inspection of Coal Product, Liupanshui 553001, China)

Abstract: Compare the method of GB/T 212—2008 and rapid determination in determining ash. The results show that the latter method shorten the analysis time, save electric energy and labour power, acquire accurate analytic result.

Key words: rapid determination method; standard technique; ash